

struktol

ストラクトール主要商品一覧

分類	商品名	形状	NR	SBR	BR	IIR	EPT	NBR	CR	CSM	AR	FKM	主効果・副効果	
滑 剤	WB212/WB215	顆粒/錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		<ul style="list-style-type: none"> ■ 金属剥離/離型改善、押出/分出性改善、型流れ向上、フィラー分散向上、表面肌改善、スコーチ防止、動的特性改善 ■ 流動性向上 ■ シリカ分散、粘度低減 ■ 化学的しゃっ解効果 ■ 滑性効果も含む 	
	WB222	顆粒	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	WB16	顆粒	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	HT204	顆粒	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	HT207	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	WB42	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	HT282	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	WS280	粉末/ペースト									◆	◆		◆
	WS180	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
	HT290	顆粒												◆
	A60/A50P	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
	EF44/HT254	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
	HT105	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
A82/A86/A89	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
均質化剤	40MSF	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	<ul style="list-style-type: none"> ■ ゴムブレンド相容化促進、フィラー混入分散促進、押出/分出性改善 	
	60MSF	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	HP55	錠剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
粘着付与剤	TS30DL	粉末		◆			◆	◆	◆				<ul style="list-style-type: none"> ■ 高持続性タック、耐油性 ■ 特にEPDM加工性改善 	
	TH220	錠剤					◆							
	TS50FL	錠剤					◆							
可塑剤	KW326	液体						◆			◆		<ul style="list-style-type: none"> ■ 耐油性、非抽出性 ■ 耐寒性付与 ■ 耐寒性付与 ■ 耐寒性付与、低揮発性 ■ 帯電防止、色物に最適 	
	KW400	液体						◆						
	KW600	液体						◆						
	KW759	液体						◆						
	AW-1	液体	◆	◆					◆	◆				
ZnO調製品	WB700	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			■ 亜鉛華の不良分散解消		
溶性硫黄調製品	SU95	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				<ul style="list-style-type: none"> ■ 不良分散解消 ■ 低硬度品に最適 ■ 超低硬度品に最適 	
	SU120	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
	SU105	ペースト	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
不溶性硫黄調製品	SU109	粉末	◆	◆	◆			◆	◆				<ul style="list-style-type: none"> ■ 対ブルーム/不良分散 ■ 超低硬度品に最適 ■ 溶性硫黄との調合品 	
	SU50	粉末	◆	◆	◆			◆	◆					
	SU135	粉末	◆	◆	◆			◆	◆					
加硫活性剤	アクチペータ 73A	錠剤	◆	◆	◆		◆	◆					<ul style="list-style-type: none"> ■ 加硫戻り防止、クリーブ特性改善、セット改善 ■ 加硫速度調整、シリカの活性化、耐スコーチ性 	
	HT503	錠剤	◆	◆	◆		◆	◆						
	ZEH-DL	粉末	◆	◆	◆		◆	◆						
	IB531	粉末	◆	◆	◆	◆	◆	◆						
金型離型剤	パ-マリス10/20	溶剤	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	<ul style="list-style-type: none"> ■ 環境保全対策品 ■ 型離れ/型流れ向上、型汚染防止、生産向上 	
	パ-マリス70/80	水系	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	パ-マリス90	水系	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
マンドレル離型剤	MR161	液体	◆	◆	◆			◆		◆	◆	◆	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非シリコン、水希釈、生分解性 ■ とくにECOに最適 	
	MR187	液体	◆	◆	◆			◆		◆	◆	◆		
	MR391	液体	◆	◆	◆			◆		◆	◆	◆		
金型洗浄用ゴム生地	MC-A	シート	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脱型不要、洗浄時間節約、洗浄サイクル延長 	
	MC-B	シート	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	MC-I	ストリップ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		

※ この他にも各種添加剤を取揃えています。ご用命次第、資料をお届けします。

イスランドイスジャパン株式会社

(輸入元)

〒653-0024 神戸市長田区浜添通6-1-18 神戸本社 Tel 078-681-4411(代) Fax 078-681-8781 E-mail: ssj@silver.ocn.ne.jp
 東京営業所 Tel 03-3661-2525 Fax 03-3661-1170

(製造元)

Schill+Seilacher"Struktol"GmbH. Moorfleeter Str.28,D-22113 Hamburg Germany HP : www.struktol.de